

Technisches Datenblatt

Qualitätsprüf-Zertifikat nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Artikel: Atlantic

Test method		Nominal value	Real value
Colour Fastnes to rubbing (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Tours dry		> 5	5
80 Tours wet		> 4	4
50 Tours sweat pH 9		> 4	4
Colour fastness to light (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 5	> 5
Tear strength (N/mm)	EN ISO 3377-1	> 20 N	> 20 N
Yellowing white leathers	72 h bei 50°C	No yellowing	
Finish Adhesion	ISO 11644	> 2 N/10mm	> 2 N/10mm
Flexing endurance (20.000 bucklings)	EN ISO 5402	No cracks	i.O.
Burning rate		B = 0	B = 0

Date: 11/08/2004

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

We point out that this specification sheet does not substitute the customer's quality control and obligation to inspect the delivered goods. These values are not a warranty in legal sense.

